

Esimerkkejä SFS-EN ISO 12944-5 mukaisista suojamaaliyhdistelmistä ilmastorasitukseen. Kestävyyssluokka on H (yli 15 vuotta)

Rasitusluokka	Teräs			Kuumasinkitty teräs		
	Esikäsitteily	Ulos	Sisälle	Esikäsitteily	Ulos	Sisälle
C1	Sa2½	-	EP80/1	SaS	-	EP80/1
C2	Sa2½	EPPUR120/2	EP120/1	SaS	PUR80/1	EP80/1
C3	Sa2½	EPPUR200/3	EP200/3	SaS	EPPUR120/2	EP120/2
C4	Sa2½	EPPUR280/3	EP280/3	SaS	EPPUR160/2	EP160/2
C5-I	Sa2½	EPZn(R)EPPUR320/4	EPZn(R)EP320/4	SaS	EPPUR320/3	EP320/3
C5-M	Sa2½	EPZn(R)EPPUR320/4	-	SaS	EPPUR320/3	-

Esimerkkejä SFS-EN ISO 12944-5 mukaisista suojamaaliyhdistelmistä upotusrasitukseen. Kestävyyssluokka on H (yli 15 vuotta)

Rasitusluokka	Teräs		Kuumasinkitty teräs	
	Esikäsitteily	Maaliyhdistelmä	Esikäsitteily	Maaliyhdistelmä
Im1	Sa2½	EP600/2	SaS	-
Im2	Sa2½	EP600/2	SaS	-
Im3	Sa2½	EP600/2	SaS	-

SFS-EN ISO 12944-5 ei suosita kuumasinkityn rakenteen maalaamista upotusrasituksessa.